



FICHA TÉCNICA

rev. 01 del 13/12/2010

IDROPROTECT (impregnante para madera)

cód. MO5000

DATOS TÉCNICOS

(a temperatura ambiente de +23° y humedad relativa del 65%)

Viscosidad	11" F4 ± 2" F4
Peso específico	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Secado que no afecta el polvo	20 min.
Sobreaplicable después de / dentro de (pistola / brocha)	3 / 72 h
Sobreaplicable después de / dentro de (inmersión)	8 / 72 h
Secado completo	2 - 5 días
Rendimiento medio por mano ♦	6 - 10 m ² /litro
Limpieza de los utensilios	IDROCLEANER
Dilución	ACQUA BLU
Disolución máxima admitida	100 %
VOC %	4.2% ± 0.5%
Contenido máximo de VOC g/l	50 g/l
Contenido máximo admitido de VOC (cat. f BA Lasura interiores/exteriores de espesor mínimo)	130 g/l

♦ según el tipo de madera, la modalidad de lijado y la cantidad de producto absorbido)

DESCRIPCIÓN

Impregnante acrílico al agua para la protección total de la madera en profundidad, al interior y al exterior. Idroprotect es protegido del desarrollo de hongos y moho así como del ataque de insectos xilófagos. Puede ser sobrepintado con todos nuestros productos al agua para interiores y exteriores.

Confección estándar: bidón de plástico de 10 litros.

APLICACIÓN

Lijar el soporte con abrasivos de grano 100-120, eliminando cualquier eventual resto de cera, aceite o barniz preexistente, luego quitar esmeradamente el polvo. Aplicar 1 o 2 manos de IDROPROTECT con brocha o con pistola, o bien por inmersión.

Sin lijar, aplicar una mano del fondo o del barniz elegido, respetando los intervalos de sobreaplicabilidad prescritos. En fin lijar, teniendo cuidado de no atravesar el film de barniz, y aplicar las sucesivas manos de acabado.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura comprendida entre +15°C y +35°C, con una tasa de humedad relativa entre el 35% y el 80%.

Tele el hielo

No tirar eventuales residuos en el suelo o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su contenedor original no abierto.

N.B. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como las modalidades de empleo del producto están fuera de nuestro control.