



FICHA TÉCNICA

rev. 01 del 23/04/2012

AQUANATUR/S (acabado transparente satinado para madera)

cód. VE2005

AQUANATUR/O (acabado transparente mate para madera)

cód. VE2010

DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%)

Viscosidad	25" F8 ± 10" F8
Peso específico	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Secado que no afecta el polvo	30 minutos
Sobreaplicable después de / dentro de	3 / 24 horas
Secado completo ♦	5 - 10 días
Rendimiento medio por mano ♦	8 - 12 M ² /litro
Limpieza de los utensilios	IDROCLEANER
Disolución	ACQUA BLU
Disolución máxima admitida	30 %
Dureza König	20
Dureza Buchholz	77
Grado de brillo AQUANATUR/S	35 gloss
AQUANATUR/O	20 gloss
VOC %	4% ± 1%
Contenido máximo VOC g/l	50 g/l
Valor máximo VOC admitido	130 g/l

(Subcat. e BA (barniz para madera interiores/exteriores))

♦ según el tipo de madera, las modalidades de lijado y la cantidad de producto absorbido.

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado transparente acrílico al agua para la decoración y protección de las carpinterías y de la madera al interior y al exterior. Protege la obra tratada del agua y de los rayos del sol, y previene la formación de hongos y mohos. AQUANATUR puede ser usado tal cual o coloreado, mediante el añadido de nuestros mordentes COLORHIT o de nuestras pastas coloradas concentradas con AQUAPAST (recetas disponibles a solicitud).

La versión colorada garantiza prestaciones mejores de aquella neutra.

CONFECCIONES :

Envases de plastica de 1 litro

Envases de plastica de 4 litros (estándar)

Envase de plastica de 15 litros

PREPARACIÓN DE LA TINTA

Anadir COLORHIT coloreado (0,5 lt) a AQUANATUR (4 lt) y mezclar hasta obtener una solución homogénea. Anadir 0,5 lt de agua y mezclar nuevamente hasta obtener una solución homogénea. En general sugerimos emplear AQUANATUR: COLORHIT: ACQUA en relación 75:12,5:12,5

APLICACIÓN

Lijar el soporte con abrasivos de grano 100÷120, eliminando cualquier eventual resto de cera, aceite o barniz preexistente, luego quitar esmeradamente el polvo. Aplicar 1 - 2 manos del impregnante IDROPROTECT o COLORHIT con brocha, tampón o pistola. En alternativa, aplicar la primera mano de AQUANATUR disuelta al 30%.



Mezclar bien AQUANATUR con una espátula, y aplicar 2 manos con brocha o con pistola airless, respetando los intervalos de sobreaplicabilidad prescritos. Para obtener un mejor acabado, se aconseja lijar levemente entre una y otra mano.

MANUTENCIÓN

Limpiar el cerramiento o manufacturado con una solución de agua y DETERWOOD (o un detergente neutro).

Controlar atentamente que haya roturas o discontinuidades de la película provocadas por los golpes, abrasiones o movimientos de la madera. En caso de anomalías, quitar a través de un lijado la parte incoherente, y efectuar un nuevo tratamiento con AQUANATUR, según las instrucciones arriba indicadas.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura comprendida entre +15°C y +35°C, con una tasa de humedad relativa entre el 35% y el 80%.
- AQUANATUR es perfectamente compatible con IDROPROTECT, COLORHIT, CARDECK, AQUAPAST e AQUACOLOR. El resultado estético de una eventual mezcla con estos productos debe ser preventivamente verificado por el utilizador.
- Lo que se añade de agua facilita la aplicación, pero baja el espesor de la película aplicada, y como consecuencia el grado de protección del manufacturado.
- Lo que se añade de COLORHIT neutro permite disminuir la viscosidad sin comprometer excesivamente el seco.
- El producto aplicado tal cual confiere a la madera una ligera tonalidad anaranjada. Se desaconseja su aplicación en manufacturados con COLORHIT blanco o AQUACOLOR blanco.
- Para los manufacturados de color blanco es aconsejable usar AQUACOLOR blanco para un efecto cubriente o AQUACOLOR neutro con el 5-10% de COLORHIT blanco para un efecto nuanzante.
- En el caso de maderas resinosas se aconseja un pre-tratamiento con DILUENTE V3a.
- Durante al menos 24 horas después de la aplicación, la obra tratada no debe venir en contacto con agua.

Teme el hielo

No tirar eventuales residuos en el suelo o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su contenedor original no abierto.

N.B. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como las modalidades de empleo del producto están fuera de nuestro control.