



FICHA TECNICA

rev. 01 del 26/05/2010

HOUSE/SL	(acabado semibrillante)	VE3800
HOUSE/S	(acabado satinado)	VE3810
HOUSE/O	(acabado mate)	VE3820

DATOS TÉCNICOS (obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%)

Viscosidad	30" F4 ± 5" F4
Peso específico	1.03 ± 0.02
pH	8.0 ± 0.5
Secado que no afecta el polvo	25 min.
Sobrebarnizado después de / dentro de	3 / 48 h.
Lijado después de	6 - 8 h.
Se puede pisar con cuidado después de	24 h.
Secado completo	5 - 7 días
Dureza König	65
Dureza Buchholz	83
Resistencia a la abrasión (test Taber abraser, muela tipo CS10, peso 1000g, rev.1000)	50 mg
Grado de brillo HOUSE/SL	50 gloss
HOUSE/S	30 gloss
HOUSE/O	15 gloss
Rendimiento medio por mano	10-12 m ² /litro
Disolución	ACQUA BLU
Limpieza de los útiles	IDROCLEANER
Contenido máx. de VOC en %	9,5 %
Contenido máx. de VOC en g/l	100 g/l
Contenido máx. admitido de VOC (Subcat. i BA Recubrimientos de altas prestaciones de un componente)	140 g/l

DESCRIPCIÓN

Barniz monocomponente acrílico-poliuretánico al agua para parquet, fácil de aplicar con rodillo, brocha o espátula. Para incrementar la resistencia químico-física del film de barniz, es posible añadir a la última mano el 4% de nuestro aditivo reticulante SUPER PLUS.

APLICACIÓN

Efectuar el pulido del parquet, teniendo cuidado de eliminar cualquier resto de cera, aceite o barniz preexistente. Enmasillar si fuera necesario, luego pasar el abrasivo de grano fino y limpiar muy bien el suelo del polvo. Proceder entonces al barnizado, aplicando preferiblemente uno de los siguientes ciclos:

- 1 mano de HOUSE con rodillo. Lijar, y luego aplicar otra mano con espátula. *Sin lijar*, aplicar 1 mano de acabado con rodillo o brocha.
- 2 manos de HOUSE con espátula. *Sin lijar*, sobrebarnizar con 2 manos del mismo barniz con brocha o rodillo (se puede lijar entre las 2 últimas manos).
- 2 o 3 manos (según el poder de absorción de la madera) de HOUSE con rodillo o brocha. Lijar suavemente entre una y otra mano.

HOUSE puede también ser empleado en combinación con nuestros fondos al agua.

El lijado se hace mediante máquina monodisco equipada con discos de lija fina (180-220), a baja velocidad y con pasadas rápidas.

MANUTENCIÓN

Para la limpieza del parquet barnizado eliminar el polvo con GAMUZAS ANTIESTÁTICAS. Eventualmente emplear una aspiradora con cerdas de fibra natural, no rotantes, idóneas para el parquet. Lavar con un paño suave, humedecido con una solución de DETER PARQUET. Par mayor información ver nuestro folleto LINEA PARQUET – MANUTENCIÓN DE LOS SUELOS DE MADERA BARNIZADOS.



ADVERTENCIAS

- **La eventual formación de películas en correspondencia del cierre de tornillo no perjudica la calidad del producto. Se aconseja una simple filtración del barniz antes del empleo y después de agitar la confección.**
- Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente entre +15°C y +35°C con una humedad relativa entre el 35% y el 70%. Durante los meses calurosos, para mejorar la extensión del barniz, es aconsejable añadir alrededor del 5% de agua desmineralizada.
- Hay que respetar siempre los intervalos prescritos para el lijado y el sobrebarnizado. **Después de cada lijado eliminar cuidadosamente el polvo producido.**
- **La superficie barnizada puede ser pisada con cuidado después de 24 horas y adquiere la máxima resistencia física después de 5 - 7 días.**

Teme el hielo

No tirar residuos en el suelo o en las alcantarillas

El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.